

組成表・試験成績表



| | |
|-----|---------------------------|
| 製品名 | ニューガーメント # 2000Eプライマー グレー |
|-----|---------------------------|

| | | |
|---------------------------|-----------|--------|
| 適用法令については SDSを参照して下さい。 | 成 分 | %(重量比) |
| | 着 色 顔 料 | 13 |
| | 体 質 顔 料 | 6 |
| | 防 錆 顔 料 | 3 |
| | エポキシ樹脂ワニス | 55 |
| | 溶 剤 | 23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合 計 | 100 |

| 試験項目 | 試験成績 | 規定及び試験方法 |
|----------|------|------------------------------------|
| 容器の中での状態 | 合格 | かき混ぜた時, 堅い塊がなくて一様になること |
| 塗装作業性 | 合格 | 塗装作業性に支障がないこと |
| 塗膜外観 | 合格 | 塗膜外観が正常であること |
| 付着性 | 合格 | 評価点数が分類1以下であること |
| 耐おもり落下性 | 合格 | 1/2 φ × 500g × 30cmで割れ, ハガレができないこと |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 備考 | ①素材 : SPCC-SD(リン酸亜鉛処理) 0.8mm×70mm×150mm ②膜厚 : 20 μ m ③焼付条件 : 130℃×20分(被塗物温度) ＊上記の値は実績値であり, 納入規格ではありません。 | |
|----|--|--|

提出年月日 2019年3月26日