

# 組成表・試験成績表



製品名	ニューガーメント # 3000Eプライマー グレー
-----	---------------------------

適用法令については SDSを参照して下さい。	成 分	%(重量比)
	着 色 顔 料	13
	体 質 顔 料	6
	防 錆 顔 料	3
	エポキシ樹脂ワニス	55
	溶 剤	23
	合 計	100

試験項目	試験成績	規定及び試験方法
容器の中での状態	合格	かき混ぜた時, 堅い塊がなくて一様になること
塗装作業性	合格	塗装作業性に支障がないこと
塗膜外観	合格	塗膜外観が正常であること
付着性	合格	評価点数が分類1以下であること
耐おもり落下性	合格	1/2 φ × 500g × 30cmで割れ, ハガレができないこと

備考	①素材 : SPCC-SD(リン酸亜鉛処理) 0.8mm×70mm×150mm ②膜厚 : 20 μ m ③焼付条件 : 170℃×20分(被塗物温度)  ＊上記の値は実績値であり, 納入規格ではありません。	
----	--	--

提出年月日 2019年3月26日